

Fondo finitura acril-poliuretana monocomponente per pavimenti e pareti, idrodiluibile per interno ed esterno liscio o antiscivolo.

Descrizione Prodotto

Defloor-wall è uno smalto base di resine acriliche/poliuretatiche modificate in emulsione acquosa e pigmentazione colorata di tipo atossico non ingiallente, pigmentazione stabile alla luce, elevata resistenza alle intemperie, ottima copertura, facile applicazione, pennellabilità ed ottima dilatazione e durezza superficiale.

Il film essiccato si presenta tenace, brillante, duro, elastico e molto resistente all'abrasione. La sua composizione garantisce un prodotto atossico, non inquinante, privo di odori sgradevoli. Adatto ad essere utilizzato in ambienti privati e commerciali ove è richiesto una resistenza e durata per l'elevato traffico, prodotto liscio o antiscivolo.

Campi Di Impiego

Ideale per pavimenti e superfici murali di box, cantine e ambienti interni ed esterni in cemento (poroso, grezzo o elicotterato) piastrelle in ceramica, marmo, clinker, serizzo e asfalto.

Caratteristiche Tecniche

Aspetto	Satinato
Colore in barattolo	Lattescente
Densità Kg/Lt	1,00 ± 0,05 versione trasparente 1,250 ± 0,05 bianco
Viscosità di fornitura 25°C	80 – 120 Ford.4
Residuo secco volumetrico	50 ± 2 %
Resa teorica	12 – 14 mq / Lt per mano secondo supporto
Brillantezza EN ISO 2813	Satinato tra 25 e 35 Gloss a 60°
Diluizione	Acqua
Metodo applicativo	Diluizione 3 - 8 % Diluizione 3 - 8 % Diluizione 5 - 10 %
	Pennello
	Rullo
	Spruzzo
Essiccazione 25°C	Fuori Tatto 1 – 2 ore Secco al tatto 4 - 6 ore Secco in profondità 18 – 24 ore 6 - 8 ore / illimitata
Sovrapplicazione Minima/ Massima a 25°C	12 – 14 ore
Pedonabilità a +23°C e 55% U.R.	151
Resistenza all'abrasione 7 gg (abrasimetro Taber, 1000 g, 1000 giri) (EN ISO 5470-1) (mg):	

Aderenza al supporto ISO 4624/16276-1	6 - 10 MPa
Reazione al fuoco EN 13501-1	n.d
Stabilità allo stoccaggio	24 mesi
Confezioni standard	Lt 0,750 – Lt 2,500

Note

Conservare il prodotto a temperatura ambiente al riparo dall'irraggiamento solare e nei propri contenitori ben chiusi. Non applicare il prodotto con temperature inferiori a +5°C e superiori a +40°C con umidità relativa superiore all'85%.

Modalità Di Applicazione

Preparazione delle superfici

Tutti i supporti devono essere perfettamente puliti e asciutti (umidità del supporto inferiore al 6%), privi di tracce di sostanze grasse e perfettamente spolverati.

Per la buon riuscita dei lavori e' necessario che il pavimento (specialmente) e la superficie sia adeguatamente preparata e pulita priva di chiazze o altro che puo' creare distacchi o sfogliature.

Applicare 2 mani di Defloor-wall secondo le indicazioni sopra riportate, intervallando le mani di almeno 4 - 6 ore, secondo condizioni climatiche.

Su superfici ove si ritiene necessario per esperienza o difficoltà del supporto e' possibile prevedere l'uso di un primer ancorante tipo Idrosem Wp o Atriafloor Consolidante

Nel caso di ripristino nel tempo del prodotto e' carteggiare leggermente la superficie.

Note

Conservare il prodotto a temperatura ambiente al riparo dall'irraggiamento solare e nei propri contenitori ben chiusi.

Non applicare il prodotto con temperature inferiori a +8°C e superiori a +38°C con umidità relativa superiore all'85%.

Applicare il prodotto su superfici pulite, depolverizzare esenti da oli o da composti antiaderenti.

Applicare su superfici stagionate ed esenti da umidità di risalita o residua, raccordare le superfici per evitare possibili infiltrazioni. (specialmente se in presenza di acqua o forte umidità).

Applicare su rasanti stagionati da almeno 15-20 giorni secondo umidità relativa e temperatura.

In caso di superfici irregolari (non livellate) l'effetto finale può risultare non uniforme.

Proteggere la superficie realizzata per almeno 24-48 ore, il prodotto raggiunge la massima resistenza e durezza dopo almeno 5 – 7 giorni.

Colorificio Atria S.R.L.

Country Contrada Camarro Formeca 91028 Partanna (Tp) Italy
Phone +39 0924 49500 / 0924 87610 / Fax 0924 921250
Online www.atria.it
Email info@atria.it

Business Assurance Quality ISO 9001:2015 / Enviromental ISO 14001:2015 

Social Media



@ColorificioAtria



@atria.madeinpaint



@atriasrl



Colorificio Atria



(*) Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L'uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuale licenza E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico.