

## Idropittura murale termoisolante, antimuffa e anticondensa effetto aria pulita Classe A+ per interni.

### Descrizione Prodotto

**Atriathermika Green** è un'idropittura murale a base di resine terpoliacriliche gel di nuova generazione, con microsferi ceramizzate termoisolanti, formaldeide free, prodotto concepito e formulato per uniformare e coibentare nello stesso tempo qualsiasi tipo di superficie murale interna, con classificazione Classe A+ secondo norma UNI EN ISO 16000-9:2006. Atriathermika Green è realizzato e testato secondo la garanzia **Wellness-Care Technology** di Atria.

#### Principali caratteristiche chimico – fisiche

Formaldeide free, non contiene sostanze dannose per la salute;

Classe A+

notevole risparmio energetico ed economico;

forte potere coibentante caldo/freddo;

effetto thermos;

abbattimento dei ponti termici;

evita la formazione di muffe, alghe e licheni (anticondensa);

forte idrorepellenza all'acqua nel tempo (Impermeabilità);

elevata permeabilità al vapore acqueo (traspirabilità);

Capacità di trattenere l'umidità in eccesso e recederla equilibrando il grado di umidità dell'aria nell'ambiente

### Campi Di Impiego

Particolarmente indicata per ambienti con presenza di alta concentrazione di vapore acqueo e dove si richiede una notevole e permanente azione igienico-antimuffa, specificatamente per cucine, bagni, ospedali, scuole (pubbliche e private), industrie alimentari di trasformazione (caseifici, oleifici, pastifici, cantine sociali, industrie conserviere)

### Caratteristiche Tecniche

Aspetto	Opaco
Colore in barattolo	Bianco e tinte di cartella
Densità Kg/Lt	1,045 ± 0,05
Viscosità di fornitura 25°C	Leggermente tixotropica
Residuo secco volumetrico	50 ± 2%
Resa teorica	2,6 – 3,1 mq/Lt per 3 mani
Diluizione	Acqua
Metodo applicativo	Pennello
	Rullo
	Spruzzo Convenzionale
	Diluizione in volume 5 – 10 %
	Diluizione in volume 5 – 15 %
	Diluizione in volume 5 – 15 %

## Classificazione En 13330

Abrasiona a umido Din 53778	>7000
Resistenza Lavaggio ISO 11998 (200 cicli)	Classe 1
Potere Coprente ISO 6504-3	Classe 1 ad una resa di 15 mq/lt
Brillantezza EN ISO 2813	Opaco < 10
Conducibilità Termica EN 1745	0,187 W/m·K (valore tabulato)
Sovrapplicazione Minima/ Massima	4 – 6 ore / nessuna limitazione
Stabilità allo stoccaggio	24 mesi
Confezioni standard	Lt. 2,500 - Lt. 5 - Lt. 13

## Note

Conservare il prodotto a temperatura ambiente al riparo dall'irraggiamento solare e nei propri contenitori ben chiusi. Non applicare il prodotto con temperature inferiori a +5°C e superiori a +40°C con umidità relativa superiore all'85%. Il colore bianco e tinte pastello possiedono maggiore riflessione solare

## Modalità Di Applicazione

### Preparazione delle superfici

Verificare attentamente le superfici da pitturare;

Asportare le parti in distacco, friabili e non aderenti, pulire e spazzolare accuratamente, accertarsi che il fondo sia solido, pulito e depolverizzato, in caso di nuova costruzione rispettare i tempi di stagionatura dell'supporto.

Superfici che presentano irregolarità, disuniformità, riparazioni diffuse, crepe, cavillature ecc. devono essere riparati e/o rasati Atri mural o rasanti adatti per interno.

Su tutte le superfici nuove o già pitturate interne che presentano formazioni di muffa applicare con pennello una mano di **Atriathermika Igienizzante**, lasciare reagire il prodotto almeno 3-4 ore e poi procedere alla preparazione e verifica come sopra.

### Murali nuove o già pitturate

Attenersi alle indicazioni riportate sopra per la verifica e la preparazione della superficie, in caso di superfici nuove e mai pitturate è fondamentale l'uso del primer isolante **Atriathermika Green**, diluito 1 a 7 con acqua, in alternativa è possibile l'uso di isolante acrilico (ciò permetterà una uniformità di assorbimento da parte della pittura), dopo 4 – 6 ore applicare una prima mano di **Atriathermika Green**, lasciare asciugare correttamente la superficie per almeno 6 – 8 ore ed applicare sempre con lo stesso intervallo di tempo la seconda e terza mano.

## Legno nuovo

Applicare come fondo isolante e protettivo Atriawood Impregnante o Idrowood Impregnante ad acqua, successivamente procedere alla stesura di Atriathermika Green come indicato sopra.

## Superfici metalliche

Su ferro applicare come fondo Fersint o Idrorust, in caso di lamiere zincate a caldo applicare una mano di Zincofond Monocomponente o Idrolux SL.

## Superfici in plastica o ceramica

Su plastica applicare una mano di fondo tipo Idrolux SL o Zincofond Monocomponente, su ceramica applicare una mano di Idrosem Wp.

## Note applicative

Applicare in condizioni climatiche favorevoli (+5°C / +35°C e umidità relativa massimo 75%)

Al momento dell'applicazione il supporto deve essere sufficientemente asciutto.

Non applicare su supporti con umidità di risalita.

L'applicazione su superfici con efflorescenze saline con umidità di risalita non garantiscono l'aderenza del prodotto al supporto, inoltre danneggiano la colorazione in superficie con formazioni di macchie biancastre o/e colature disuniformi.

In caso di bassa temperatura e alta umidità, allungare i tempi di ricopertura tra una mano e l'altra, sono possibili formazione di bolle;

Fondi di scarsa qualità (tempere e stucchi degradati), possono dare origini a bolle o distacchi;

Al fine di ottenere le prestazioni richieste, è importante che si rispettino i consumi e gli spessori indicati.

## **Colorificio Atria S.R.L.**

Country Contrada Camarro Formeca 91028 Partanna (Tp) Italy  
Phone +39 0924 49500 / 0924 87610 / Fax 0924 921250  
Online [www.atria.it](http://www.atria.it)  
Email [info@atria.it](mailto:info@atria.it)

Business Assurance Quality ISO 9001:2015 / Enviromental ISO 14001:2015 

## Social Media



@ColorificioAtria



@atria.madeinpaint



@atriasrl



Colorificio Atria



(\* Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L'uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuale licenza E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico.